

ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami www.sugb.ch		 S Ü G B + A S M P
	C.T. ASMP Delibera	

N.	1/2
----	-----

- Data
09.08.04
18.10.04/21.03.17/31.03.2022
- **Questione inoltrata alla C.T. ASMP:**
 - **Delibera della C.T. ASMP:**
 - **Consultazione necessaria:**

sì		no	X
----	--	----	---
 - **Scadenza per la consultazione C.T. ASMP:**
 - **Motivo della revisione:** **Norma sul calcestruzzo SN EN 206:2016/quaderno tecnico SIA 2030**
 - **Distribuzione secondo elenco:** **Direttivo, organo di controllo tecnico, C.T., ispettori**
ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	Chi	Scadenza
Calcestruzzo Formazione di famiglie di calcestruzzo (SN EN 206 Allegato K), quaderno tecnico SIA 2030.		
Delibera		
<p>Il produttore deve fornire e documentare la prova del <u>rapporto attendibile / della dipendenza</u> (→ appartenenza alla famiglia di calcestruzzo) (→ prova statica con conclusione convincente per iscritto → giustificazione secondo il diagramma di flusso K.3). L'ufficio d'ispezione effettua controlli a campione.</p> <p>Se la prova non è chiaramente riscontrabile, il produttore deve effettuare la formazione di famiglie di calcestruzzo secondo l'allegato K. Inoltre deve essere tenuto in considerazione quanto riportato dalla NA 8.2.3.4.10 alla NA 8.2.3.4.13 nonché nella tabella NA.15.</p> <p>Le argomentazioni nella NA 8.2.3.4.13 vanno interpretate nel senso che il produttore documenta una <u>giustificazione per una possibile riduzione della frequenza delle prove nel proprio sistema di controllo della produzione</u>. L'ufficio d'ispezione verificherà che tale giustificazione sia plausibile e comprensibile. La responsabilità per la prova di conformità spetta al produttore.</p> <p>Se il produttore presenta e documenta una giustificazione corrispondente e comprensibile, non è necessario testare ogni anno ciascun membro della famiglia di calcestruzzo.</p> <p>Il principio delle famiglie di calcestruzzo non può essere applicato a calcestruzzi ad alte classi di resistenza (calcestruzzi ad alta resistenza: > C 55/67). Allo stesso modo i calcestruzzi leggeri non possono essere compresi nelle famiglie di calcestruzzo contenenti calcestruzzo normale. Per calcestruzzi leggeri con aggregati riscontrabilmente simili è permesso formare una famiglia propria (8.2.1.1).</p> <p>Ai sensi del quaderno tecnico SIA 2030, i calcestruzzi riciclati RC-C e RC-M non possono essere inseriti in un'unica famiglia.</p>		
Annotazioni		
Gli obiettivi della formazione di famiglie di calcestruzzo sono: <ul style="list-style-type: none"> - individuazione precoce di divergenze → intervenire correggendo - riduzione della frequenza di campionatura 		

Delibera della riunione della C.T. del 18.10.04/21.03.2017/31.03.2022