

<b>ASMP - Association Suisse de Surveillance de Matériaux de construction pierreux Schwanengasse 12 3011 Berne</b>		 <b>S Ü G B + A S M P</b>
	<b>CT ASMP Décision</b>	

N°	<b>58</b>
----	-----------

- Date
- Question transmise à la CT ASMP : 15.09.2022
  - Décision de la CT ASMP : 15.09.2022
  - Mise en consultation nécessaire :  

oui		Non	x
-----	--	-----	---
  - Fin de la consultation CT ASMP :
  - Examen de la décision
  - Distribution selon liste : 15.09.2022  
(comité, BT, CT, superviseur)

D'autres éclaircissements sont-ils nécessaires ?

Question	Qui	Délai
Taux d'acceptation pour les résultats d'essais > 100 valeurs		
Décision		
<p>Le tableau 24 de la norme SN EN 206 indique des taux d'acceptation allant jusqu'à 100 résultats d'essais. Il est également fait référence à la norme ISO 2859. Cela conduit à un taux d'acceptation de 7 dans une fourchette de 101 à 124 résultats. Cela n'est pas compréhensible puisque le taux d'acceptation pour 100 résultats est de 8. Conformément à la logique de la norme SN EN 206, une valeur de 9 doit être prise en compte et à partir de 125 résultats, un taux d'acceptation de 10, etc.</p>		
Remarque		

Décision de la réunion de la CT du 15.09.2022